

Technisches Datenblatt

Name

436604 SPRAYPLAST Verdünner kurz 1000
434310 SPRAYPLAST Verdünner lang 1000

Beschreibung

Spezialverdünnung für DUPLI-COLOR SPRAYPLAST Abziehlack. Zur Einstellung der Verarbeitungsviskosität für die Anwendung in der Spritzpistole und evtl. anfallende Reinigungszwecke von Pistole oder Werkzeug.

Welche Verdünnung benötigt wird, ist abhängig von der Umgebungstemperatur und Größe der zu lackierenden Fläche.

Für optimale Lackiererergebnisse verwenden Sie folgende Verdünnung:

Verdünner kurz: bei Temperaturen von 10-25°C oder für kleinere Lackierungen, z.B. Spiegel, kleinere KFZ-Teile

Verdünner lang: bei Temperaturen >25°C oder für großflächige Lackierungen, z.B. ganze KFZ und größere KFZ-Teile.

Qualität und Eigenschaften

- Enthält mittel- und schnellflüchtige Lösemittel zum Verdünnen.
- Das Lösemittelgemisch setzt die Viskosität des Anstrichstoffes stark herab, so dass der verarbeitungsfertige Lack einen hohen Festkörperanteil aufweist.

Achtung:

- Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- Verursacht schwere Augenreizung.
- Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

Bitte Sicherheitsdatenblatt beachten!

Umwelt und Kennzeichnung

Umweltgerecht: Die Produkte sind 100% frei von gesundheitsschädlichen Schwermetallen. Die Kappen und Verpackungen bestehen aus recyclingfähigen Materialien.

Entsorgung: Nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle bringen.

Kennzeichnung: Alle Produkte entsprechen dem jeweils aktuellen Stand der Kennzeichnungsvorschriften gem. Richtlinie 1999/45/EG. Zubereitungsrichtlinie. Alle Aerosole entsprechen der TRGS 200 und TRG 300 sowie Aerosolrichtlinie 75/324/EWG in der zur Zeit gültigen Fassung.

Physikalische und chemische Eigenschaften

- **Basis:** Lösemittel

Technisches Datenblatt

- **Geruch:** nach Lösemittel
- **Ergiebigkeit:**
1000 ml Verdünner sind ausreichend zum Verdünnen von 2000 ml Lack.
- **Haltbarkeit/Lagerung:**
5 Jahre bei sachgerechter Lagerung (=10°-25°C, relative Luftfeuchte von max. 60%) im geschlossenen Originalbehälter. Frostfrei lagern!
- **Entsorgung:**
Dieses Produkt und seinen Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen.
- **Gebinde/Inhalt:**
Schraubdeckeldosen mit 1000 ml Inhalt

Gebrauchsanleitung

Vor der Anwendung die Achtungstexte stets sorgfältig lesen und beachten!

Anwendung mit der Spritzpistole

- Vor Gebrauch den Lack mit der SPRAYPLAST Verdünnung im Verhältnis 2 : 1 verdünnen.
- Für die Verarbeitung eine maximale Lackmenge von 1,5 L fertigem Mischlack anrühren. Den Mischlack innerhalb von 20 - 30 Minuten verarbeiten.
- Weitere Anleitung siehe Etikett des Lackes oder auf dem Technischen Merkblatt des SPRAYPLAST Lackes.

Haftungsausschluss

Diese anwendungstechnischen Informationen erfolgen nach bestem Wissen. Sie gelten jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreien Sie nicht von eigenen Prüfungen der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungen. Die Anwendung und Verarbeitung erfolgt außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit und liegt deshalb ausschließlich im Verantwortungsbereich des Anwenders. MOTIP DUPLI wird von der Haftung befreit, sofern das haftungsbegründete Ereignis nicht auf einem von MOTIP DUPLI verschuldeten Fehler beruht.

Für weitere technische Fragen erreichen Sie unsere Hotline von Montag bis Donnerstag von 9.00 bis 15.00 Uhr und Freitag bis 12.00 Uhr unter der Tel.-Nr. +49 (0)6266/75-266.

Stand: 17.04.2019

Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.

MOTIP DUPLI GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim |
info@de.motipdupli.com +49 (0)6266/75-266
