




# OLÉOFLOOR® CLASSIC

## HOCHLEISTUNGS-SCHUTZ-ÖL

<b>Produktbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verschönert und schützt Treppen, Parkett und Holzböden im Innenbereich und verleiht ihnen einen warmen Glanz. Auch anwendbar auf Holzinnenverkleidungen, Tischen und Arbeitsplatten.</li> <li>• Ideal für alle Räume, die schnell wieder genutzt werden sollen, eine vereinfachte Instandhaltung erfordern und bei denen eine filmbildende Versiegelung nicht unbedingt notwendig ist.</li> </ul>								
<b>Eigenschaften</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Seidenmattes Öl in wässriger Phase auf der Basis von modifizierten Polyurethanharzen.</li> <li>• Angenehmer Geruch.</li> <li>• Sehr einfache Anwendung, schnelle Trocknung.</li> <li>• Ausgezeichnetes Eindringen, nährt das Holz tiefenwirksam.</li> <li>• Sehr abriebfest und chemikalienbeständig. Verstärkter Feuchtigkeitsschutz.</li> <li>• Kein Polieren erforderlich, keine großen und kostspieligen Geräte für die Anwendung notwendig.</li> <li>• OLÉOFLOOR® CLASSIC kann mit einer allgemeinen Abtönfarbe abgetönt werden (höchstens 3%), jedoch nur die erste Schicht! Machen Sie immer vorher einen Test.</li> <li>• Einfache Instandhaltung.</li> </ul>								
<b>Haupt-Einsatzgebiete</b>	Auf allen Holzarten anwendbar, die üblicherweise in diesem Bereich verwendet werden.								
<b>Technische Daten</b>	<p><b>Aussehen:</b> Seidenmatt.</p> <p><b>Bindemittel:</b> Modifizierte Polyurethanharze.</p> <p><b>Lösemittel:</b> Wasser.</p> <p><b>Spez. Gewicht (bei 20°C):</b> 1,03 ± 0,05.</p> <p><b>Aggregatzustand:</b> Flüssig.</p> <p><b>Feststoffgehalt:</b> 28 % ± 2.</p> <p><b>Flammpunkt:</b> Nicht als brennbar klassifiziert.</p> <p><b>Lagerfähigkeit:</b> Mind. 1 Jahr im original verschlossenen Liefergebinde.</p> <p><b>Gebindegrößen:</b> 1 L, 5 L, 20 L.</p> <p><b>Farbtöne:</b>  Classic</p> <p><b>Trockenzeit und Überarbeitung (Angaben beziehen sich auf 20°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit):</b></p> <table border="0"> <tr> <td>- Staubtrocken: 30 Minuten.</td> <td>- Normale Nutzung: 24 Stunden.</td> </tr> <tr> <td>- Griffest: 1-2 Stunden.</td> <td>- Intensive Nutzung: 2 Wochen.</td> </tr> <tr> <td>- Schleifbar: 3-4 Stunden.</td> <td>- Komplett ausgehärtet: 2 Wochen.</td> </tr> <tr> <td>- Überstreichbar: 4-12 Stunden.</td> <td></td> </tr> </table> <p><b>VOC:</b> EU-Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/i): 140 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 50 g/l VOC.</p>	- Staubtrocken: 30 Minuten.	- Normale Nutzung: 24 Stunden.	- Griffest: 1-2 Stunden.	- Intensive Nutzung: 2 Wochen.	- Schleifbar: 3-4 Stunden.	- Komplett ausgehärtet: 2 Wochen.	- Überstreichbar: 4-12 Stunden.	
- Staubtrocken: 30 Minuten.	- Normale Nutzung: 24 Stunden.								
- Griffest: 1-2 Stunden.	- Intensive Nutzung: 2 Wochen.								
- Schleifbar: 3-4 Stunden.	- Komplett ausgehärtet: 2 Wochen.								
- Überstreichbar: 4-12 Stunden.									
<b>Untergrund-Vorbereitung</b>	Das Holz muss vor der Anwendung sauber, trocken, fettfrei und frei von Anstrichen und/oder sonstigen Behandlungen sein.								
<b>Verarbeitungs-Werkzeuge</b>	Rolle aus synthetischen Mikrofasern oder Spezial-Flachpinsel für Versiegelungen, Pistole, Airless oder Airmix.								
<b>Verarbeitungs-Empfehlungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Angrenzende Flächen, die nicht beschichtet werden sollen, sorgfältig abdecken.</li> <li>• Produkt gut aufrühren. Dafür bei Bedarf in einen separaten Eimer umfüllen.</li> <li>• Das Holz muss vor der Anwendung sauber, trocken, fettfrei und frei von Anstrichen und/oder sonstigen Behandlungen sein.</li> <li>• Nicht bei einer Umgebungs- und Holztemperatur unter 10°C oder über 25°C anwenden, in jedem Fall geltende Normen und VOB-Vorschriften beachten.</li> <li>• Insekten- und Pilzschutzbehandlung ist mit SANIXYL* möglich.</li> <li>• Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unsere Technikabteilung.</li> </ul>								

Alle hier gegebenen Informationen haben lediglich informativen Charakter und entbinden den Anwender nicht von der Verantwortung, Eignung, Verwendbarkeit und Anwendung zu überprüfen.

## Verarbeitung

- Eine erste gleichmäßige Schicht OLÉOFLOOR® CLASSIC auftragen.
- Am Rand beginnen und die gesamte Fläche in Abschnitten bearbeiten.
- 3-4 Stunden je nach Umgebungsbedingungen trocknen lassen.

Je nach gewünschtem Ergebnis kann man den Boden leicht schleifen (180er- oder 200er-Körnung), um die kleinen Unebenheiten des Bodens oder Staubeinschlüsse zu entfernen; anschließend sorgfältig entstauben. Eine zweite Schicht OLÉOFLOOR® NATURAL\* auftragen. Zwischen dem Auftrag der beiden Schichten dürfen nicht mehr als 12 Stunden liegen.

## Empfehlungen nach der Anwendung

- Mit dem Einräumen der Möbel mindestens 24 Stunden warten, Möbelfüße mit Filz schützen.
- In den ersten 2 Wochen nach dem Auftragen von OLÉOFLOOR® CLASSIC keine Teppiche oder Schutzfolien auf den versiegelten Boden legen.

## Ergiebigkeit

15-20 m<sup>2</sup>/Liter je Anstrich.

## Reinigung und Pflege

- Geölten Boden regelmäßig mit Besen oder Staubsauger reinigen. Feucht wischen (neutrales Putzmittel; Putzlappen gut auswringen).
- Wenn erforderlich, Wachs- und Fettflecken und andere festsitzende Verschmutzungen mit SOAPCLEAN\* entfernen.
- Für eine vollständige oder Teilrenovierung, Bereich mit feinem Schleifpapier abschleifen.

Sorgfältig entstauben, dann eine dünne Schicht OLÉOFLOOR® CLASSIC auftragen, damit das Parkett wieder glänzt und geschützt ist. Örtliche Ausbesserung ist möglich und hängt vom Grad der Abnutzung der Originalbeschichtung ab.

## Reinigung der Werkzeuge

Mit Wasser direkt nach der Verwendung.

## Lagerung

Geschützt vor Frost und höheren Temperaturen.

## Sicherheitshinweise

Sicherheitsdatenblätter auf [www.owatrol.pro](http://www.owatrol.pro)

\* Gleicher Hersteller

