

Tierrfino T-PAINT

Beschreibung

Tierrfino T-PAINT Lehmstreichputz ist gleichzeitig Farbe und Putz, eine aus Sand, Lehm und Stärkemehl bestehende Strukturfarbe für Wände und Decken im Innenbereich. T-PAINT ist von Natur aus antistatisch. T-PAINT lässt sich sehr leicht ausbessern und reinigen. T-PAINT verkürzt durch die grobe Struktur die Nachschallzeit von Geräuschen im Raum.

Farbe

T-PAINT wird in acht Standardfarben geliefert. Dover-Weiß, Delphi-Weiß, Römisch-Ocker, Nassau-Orange, Djenné-Rot, Ayers-Rock, Iquitos-Grün und Gomera-Grau. Die Farbpalette lässt sich durch Mischen der Tierrfino Grundfarben oder durch die Zugabe der Tierrfino Pigmente erweitern.

Eigenschaften

T-PAINT ist ein rustikaler, geruchsfreier, atmender, schnell trocknender Streichputz für Wände und Zimmerdecken. T-PAINT ist farbfest und UV beständig. Nicht anwenden in der Dusche oder anderen Bereichen, wo häufig direkter Wasserkontakt auftritt. T-PAINT wird in trockenem Zustand in Eimern geliefert. Die Reste vom T-PAINT sind kompostierbar. Eine natürliche Farbschleierbildung (Wolkigkeit) lässt sich bei diesem Naturprodukt nicht ganz vermeiden.

Untergründe

Der Untergrund muss trocken, absorbierend, staub- und fettfrei sein. Vielfarbige, unregelmäßig absorbierende und glatte Untergründe mit Tierrfino contact fein vorbehandeln. Zu den glatten und nicht absorbierenden Untergründen zählen z.B.: MDF, lackiertes Holz, Masonite, Plastik, Latexfarben, Tadelakt. Diese Oberflächen anschleifen und mit Tierrfino contact fein vorbehandeln. Da Tierrfino T-PAINT als dünne Schicht aufgetragen wird, kann die Struktur des Untergrundes sichtbar bleiben. Wenn die Struktur des Untergrundes nicht gewünscht ist oder optimale Eigenschaften erreicht werden sollen, empfiehlt sich, die Wand zuvor mit Tierrfino BASE oder Tierrfino KALK zu verputzen.

Bedingungen

Die Luft- und Untergrundtemperatur sollte mindestens 5 °C. betragen.

Mischen

Unter ständigem Rühren 2 kg T-PAINT in 1 Liter Wasser geben, bis eine homogene Masse entstanden ist. Nach einer Sumpfzeit von 10 Minuten nach Bedarf Wasser zugeben und gut durchrühren.

Verarbeitung

T-PAINT mit einem Quast, Pinsel oder Rolle nicht zu dick (in Kornstärke) in der gewünschten Struktur aufgetragen und trocknen lassen. Nach dem Trocknen erkennt man die Deckkraft und es kann eventuell eine zweite Schicht auftragen werden. Die Oberflächenstruktur beim T-PAINT wird stark durch die unterschiedliche Konsistenz des Materials beeinflusst.

Endbearbeitung

Wenn der T-PAINT trocken ist, muss er mit einem leicht feuchten Schwamm vorsichtig abgewischt werden. T-PAINT sofort danach vorsichtig mit einem Kokos- oder Pferdehaarhandfeger abfegen. Dieser letzte Arbeitsgang bringt den Glanz des Sandkornes zum Vorschein.

Tierrfino T-PAINT

Zusätzliche Farben durch Pigmente:	Vorab die ausgewählten und abgewogenen Tierrfino Pigmente ca. 24 Stunden in Wasser einsumpfen lassen und wiederholt auf rühren. Die eingesumpften Pigmente ins Anmachwasser geben und den T-PAINT bis zur gewünschten Konsistenz mischen. Wichtig: durch unterschiedliche Konsistenzen kann es zu Farbabweichungen kommen. Maximale Zugabemenge der Pigmente 8%.
Materialbedarf/ Mischen:	Bei einer zweimaligen Auftragsweise für den ersten Auftrag ca. 0,7-0,8 kg/m ² und für die zweite Lage ca. 0,5-0,6 kg/m ² berechnen. Bei einer einmaligen Auftragsweise liegt der Verbrauch bei ca. 1,2 kg /m ² Der Verbrauch verringert sich, sobald die Konsistenz dünner gewählt wird.
Trocknungszeit	Unter normalen Witterungsbedingungen (20 °C, 60 % relative Luft-Feuchte) ist eine Trocknungsdauer von 4 bis 10 Stunden zu veranschlagen. T-PAINT ist nach 10 Tagen ausgehärtet.
Haltbarkeit	T-PAINT ist in trockenem Zustand 3 Jahre haltbar. Gemischt mit Stroh und Wasser ist T-PAINT ca. eine Woche lang haltbar.
Zusammensetzung	Sand, Lehm, und Stärkemehl. Durch naturgegebene Farbschwankungen der Zuschläge können innerhalb verschiedener Chargen der gleichen Farbe Farbabweichungen entstehen.
Sicherheitshinweis	Kontakt mit Augen und Schleimhäuten vermeiden. Bei erhöhtem Risiko (Zimmerdecke) Schutzbrille tragen
Aufbewahrungshinweis	Trocken, kühl und frostfrei
Verpackung	6 kg Eimer und 12,5 kg Eimer
Zuschlagstoffe für dekorativen Putz	Durch verschiedene Zuschlagstoffe (max. 10 % Gewicht) können mit Tierrfino Lehmstreichputz unendlich viele dekorative Putze gestaltet werden. Reizvolle Effekte ergeben sich auch durch die Zugabe verschiedenster Zuschlagsstoffe wie Perlmutter grob oder fein, Nero Ebano, Runkel Rot Sand, schwarzer Glimmer, gelber Sienna Sand, sowie von Pflanzenfaserstoffen (z.B. Strohhäcksel, Flachs oder Hanffasern aber max. 5 % Volumen). Zuschlagstoffe lassen sich bei der Verarbeitung nicht immer ganz vermeiden.
Reparaturanleitung	Beschädigte Bereiche und angrenzende Flächen leicht vornässen, angemachtes Material mit einem Pinsel ansatzfrei auftupfen und nach Trocknung mit einem leicht feuchten Schwamm vorsichtig abwischen und sofort danach vorsichtig mit einem Kokos- oder Pferdehaarhandfeger fegen.

Tierrfino T-PAINT

Tpaint Haftung & Deckkraft auf verschiedene Untergründe

Untergrund	Haftung		Deckkraft	Advise	contact fine
Gipsplatte	****		****		X
Gipsputz	****		**		X
Kalkputz	****		***		X
Beton (Oberfläche glatt)	*****		****		X
Aquapanel Knauf	*****		****		X
Fermacell	*****		**		X
Gasbeton	*****		***		
Ziegelstein	***		***		
Masonite	*		***	anschleifen	X
MDF	***		***	anschleifen	X
lackiertes Holz (Fichte)	*		**	anschleifen	X
unbehandeltes Holz (gesägt)	*****		***		x
Triplex	*****		***		X
Lehmfinish	****		***		
BASE Lehm Braun	****		***		
Lehmbauplatte	****		*		X
BASE Lehm Rot	****		**		
Tadelakt	**		**	anschleifen	X
Plastik	*		*	anschleifen	X
Metall	*		*	anschleifen	X
Karton	****		***		
Latex	***		***		X
Tapete	***		***		X

Tierrfino T-PAINT

Zugabemengen für Tierrfino T-PAINT

Zuschlag max. Zugabemengen

Pigmente: max. 8 %	12,5kg Eimer	6 kg Eimer
Titanweiß	1,0 kg	0,48 kg
Eisenoxyd Ziegelrot	1,0 kg	0,48 kg
Ultramarinblau	1,0 kg	0,48 kg
Oxydschwarz	1,0 kg	0,48 kg
Eisenoxyd Mahagoni	1,0 kg	0,48 kg
Pompejanisch Rot	1,0 kg	0,48 kg
Vernoneser Grün	1,0 kg	0,48 kg
Orange	1,0 kg	0,48 kg
Kobalt Blau	1,0 kg	0,48 kg
Goldocker	1,0 kg	0,48 kg
Kongo Grün	1,0 kg	0,48 kg
Persich Gelb	1,0 kg	0,48 kg

Putzzuschlag: max. 10 %	12,5kg Eimer	6 kg Eimer
Stroh	29 g	15 g
Flachs	48 g	24 g
Perlmutsand 0,8 - 1,2 mm	1,0 kg	0,48 kg
Perlmutsand 1,2 - 1,8 mm	1,0 kg	0,48 kg
Gelber Sienna	1,0 kg	0,48 kg
Sand Runkelrot	1,0 kg	0,48 kg
Nero Ebano	1,0 kg	0,48 kg
Schwarzer Glimmer	1,0 kg	0,48 kg

Die Informationen in der vorliegenden Produktbeschreibung wurden nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt. Tierrfino Vertrieb Deutschland MTM – Baustoffe übernimmt jedoch keinerlei Verantwortung für direkten oder indirekten Schaden, der bei der Verwendung der gelieferten Informationen auftreten kann. Das Produkt sollte auf jedem Fall in einer ausreichenden Größe als Arbeitsprobe vor Putzauftrag geprüft werden. Hier sollte vor allem auf die Tragfähigkeit des Untergrundes und auf naturgemäße Farbabweichungen geachtet werden. Bei jeder neuen Ausgabe der Produktinformation verfällt die Gültigkeit der vorherigen Ausgabe.